

ロクサンヌは耐久性の高い西洋漆喰塗料です。外装の装飾、補修、保護用に使用できます。

- 優れた耐候性、耐アルカリ性
- 艶消しの仕上げ
- 汚れを寄せ付けにくいので  
長期的に表面がきれいに保てる
- 薄膜仕上げで透けにくい
- 下地を選ばない  
(※下地は乾燥した丈夫なものとする)
- 塗装が簡単
- 水性なので取り扱いが楽
- 防水性を有する(※防水材料ではありません)
- 二酸化炭素を吸収し硬化する



施工事例(東京都:イタリアンレストラン)

<仕上材>

**ROXANE** (ロクサンヌ)

希釈	外見	道具	塗布回数	乾燥	再塗装	下地
水 (3~5%)	艶消し	12mmローラー、ブラシなど	2回塗り	30~40分	6時間後	全ての乾燥した丈夫なもの、モルタル、塗装、プラスターボード、ビニールクロス
容器サイズ :		15L (120~180㎡/1回塗り)		2.5L (20~30㎡/1回塗り)		




※原料のカラーは白。天然黄土「プロヴァンスの色土」を混ぜて、多彩なカラーを作り出せます。

<下塗材(シーラー)>

※外装用吸収調整材

**DERMAFIX** (デルマフィックス)

希釈	道具	塗布回数	乾燥	再塗装	下地
水 (5~10%) 下地による	12mmローラー、ブラシなど	1回塗り	3時間	6時間後	全ての乾燥した丈夫なもの、モルタル、塗装、プラスターボード、ビニールクロス
容器サイズ	下地の種類				
	滑らかなコンクリート(㎡)	セメント・モルタル(㎡)	吸収構造(㎡)		
15L	90~120	75~90	45~75		
5L	30~40	25~30	15~25		



[成分表]

ROXANE(ロクサンヌ)	DERMAFIX(デルマフィックス)
ルチル(金紅石)二酸化チタン	ルチル(金紅石)二酸化チタン
ケイ酸塩[エステル]	ケイ酸塩[エステル]
方解石(炭酸カルシウム)	方解石(炭酸カルシウム)
シロキサン アクリル共重合体	珪岩(石英)
水	アクリル共重合体エマルジョン
表面活性剤	水
防腐剤	表面活性剤
	防腐剤
	増粘剤

【ブランコロール社製品 総輸入販売元】  
株式会社 アイランドハーバー  
TEL 03-3424-8727  
FAX 050-3488-2643  
担当 島津  
携帯 090-6657-6008